BARNIZ SEMIBRILLO

El barniz sintético Crisoles protege a la madera de los agentes climáticos, desgaste mecánico, rayado y lavados. Es aplicable tanto para maderas interiores como exteriores brindando un excelente y resistente acabado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Incoloro.
- Terminación: Semibrillo Satinado.
- Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.
- Secado final: 24 horas.
- Rendimiento: 8 a 10 m2 por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.
- Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.
- Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.
- Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PRESENTACIÓN

- Presentación: 255 ml - 900 ml – 3.6 lt – 18 lt.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En superficies nuevas

- Para maderas nuevas lijar con papel de lija fino y dar una primera mano con barniz bien diluido (10 – 20% de aguarrás).
- A continuación dar 2 o 3 manos, lijando entre manos con lija muy fina.
- Es conveniente que cada mano sea dada con el menor espesor posible.

En superficies ya pintadas

- Para maderas previamente tratadas (barnices viejos), lijar con lija fina y luego dar 2 a 3 manos de barniz. Si el barniz está cuarteado o ampollado, remover totalmente y tratar como madera nueva.

BARNIZ SEMIBRILLO

GUÍA DE APLICACIÓN

- Podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluido con aguarrás mineral para la primera mano, hasta 10 – 20%.
- El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.

FABRICA Y RESPALDA
CRISOLES S.A.
Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay
Teléfono: 2307 1664
E-mail: ventas@crisoles.com.uy
Web: www.crisoles.com.uy