

El estuco veneciano es una **técnica decorativa para paredes** y también se puede aplicar en techos. Esta técnica permite renovar los espacios del hogar de una manera sencilla y rápida, aportando un toque de distinción y elegancia.

El **acabado decorativo** que se consigue con el estuco veneciano **simula** la elegancia y el veteado del **mármol**.



PRINCIPALES VENTAJAS:

- Resistente a la humedad: refuerza e impermeabiliza a las paredes y techos favoreciendo además la transpiración natural.
- Fácil de limpiar.
- El mantenimiento es muy sencillo: con un trapo húmedo es suficiente para limpiarlo.
- Gran durabilidad y alto valor decorativo.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Preparación de superficies. Asegurarse que las paredes estén en buen estado. Libres de humedad, hongos, polvo y grasitudes. Además, controlar que no existan grietas o imperfecciones en la pared.

→ Aplicar primera capa de estuco veneciano:

- Aplicar con llana de acero inoxidable, buscando que sea uniforme para que la superficie quede lo más lisa posible.
- Cuando la pared está revestida por completo y luego de 24 horas lijar y quitar el polvillo.

Aplicar segunda capa de estuco veneciano:

- Aplicar una segunda capa siguiendo el mismo proceso que en el paso anterior.

Aplicar tercera capa de estuco veneciano:

- Aplicar la tercera y última capa de estuco veneciano. A diferencia de las dos manos precedentes, utilizar una espátula y hacerlo de manera irregular, dejando sin rellenar puntos estratégicos de la pared. Repetir dicho procedimiento hasta lograr el dibujo y acabado que el cliente desea. **Dejar secar unos 30 minutos.**

Luego de ese secado superficial, al frotar con la espátula se logra sacar el brillo deseado.

- Abrillantar para conseguir el efecto mármol.
- El último paso consiste en aplicar **una capa de cera** no solamente para dar brillo a la superficie sino también para proteger al estuco veneciano. El método de uso de la cera es aplicarla con movimientos circulares.



TIEMPOS DE SECADO

- Secado final: 5 a 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales.



PRESENTACIÓN

- 4kg y 25kg.



COLOR

- Disponible en toda la gama de 1080 colores del sistema tintométrico, Concierto de Colores.



RENDIMIENTO

- Rinde entre 1.5 a 2 m² por kilo para 3 o 4 manos dependiendo de la terminación deseada.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- En caso de paños grandes se recomienda trabajar con más de dos operarios, para completar toda la superficie en un solo trabajo, evitando secados en diferente tiempo. No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C y una humedad ambiente mayor al 80%.
- Cubrir superficies cercanas antes de aplicar el estuco ya que su aplicación libera mucho polvo.
- En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

FABRICA Y RESPALDA CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay
Teléfono: 2307 1664 / 095 170 337
E-mail: ventas@crisoles.com.uy
Web: www.crisoles.com.uy